

# Réalisation de façades neuves

*Enduit monocouche projeté taloché lisse*

## **codipral DS**

**Enduit  
d'imperméabilisation  
et de décoration des  
façades à base de liants  
hydrauliques**

Finition talochée lisse

Très faible encrassement  
de l'enduit

Enduit adapté à tous  
types d'ouvrages



**weber**  
**broutin**

# codipral DS

## Enduit monocouche projeté taloché lisse



### EMPLOI

#### DOMAINES D'UTILISATION

- Enduit d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires et industriels.

#### SUPPORTS EXTÉRIEURS

- En imperméabilisation et en décoration :
  - maçonnerie de parpaings ou de briques conforme à la norme NF P 10-202/DTU 20-1.
- En décoration :
  - béton conforme à la norme NF P 18-210/DTU 23-1
  - sous-enduit conforme à la norme NF P 15-201/DTU 26-1, **silluc rénovation P** en rénovation ou **silluc mono L** en neuf
- Supports anciens : préparation conforme aux prescriptions du DTU 26-1/NF P 15-201.

### LIMITES D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur surface horizontale ou inclinée.
- Protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (c.f. norme NF P 15-201/DTU 26-1).
- Ne pas appliquer sur les supports en plâtre ou hourdés au plâtre.
- Éviter l'emploi de **codipral DS** sur les parties exposées aux salissures.

### PERFORMANCES

- Classification MERUC : M4.E4.R4.U5.C2.
- Comportement au feu : Mo (incombustible).

### DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Certification CSTBat de suivi et marquage attestant la conformité des fabrications de ce produit.
- Avis technique n° 7/99-1267 assorti des certificats de qualification :
  - Auneuil : 026 - 39 E 1267
  - Dissay : 027 - 32 E 1267
  - Heyrieux : 028 - 69 E 1267
  - Sorgues : en cours d'instruction.

### RECOMMANDATIONS

- Utiliser des règles de façon à réaliser des arêtes parfaitement nettes aussi bien sur maçonnerie que sur béton.
- Pour fractionner les façades, utiliser les baguettes BF8.
- En cas de support hétérogène et sur maçonnerie de briques creuses, il est préférable d'appliquer **codipral DS** en deux passes pour régulariser la porosité du support et faciliter le talochage.
- L'application manuelle ou au pot de projection est également possible.

### CONDITION D'APPLICATION

- Température d'emploi : de + 5 °C à + 35 °C.
- Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou avec risque de gel dans les 24 heures.
- Éviter d'appliquer des teintes soutenues en dessous de + 8 °C pour réduire les risques d'efflorescence.



## PRÉPARATION DES SUPPORTS

### 1 maçonnerie de parpaings ou de briques creuses

- Éliminer les salissures : terre, laitance de surface...
- Bourrer les joints, reboucher les trous en exécutant un renformis (cf. norme NF P 15-201/DTU 26-1 chapitre 3) avec le mortier **rékal** ou avec l'enduit **codipral DS**.
- Par temps chaud et vent sec, pour éviter les risques de grillage, arroser le support la veille de l'application.
- Pour les briques creuses, arroser systématiquement la veille.

### béton ou sous-enduit

- Dans tous les cas, éliminer les balèvres et dresser les ressauts avec **rékal**, éliminer les coulures de laitance et d'huile de décofrage, les salissures...

### 2 support rugueux

- Arroser abondamment et attendre la disparition du film d'eau avant de projeter.

### 3 support lisse absorbant

- Vérifier la porosité du support en jetant de l'eau sur le mur. Si le support absorbe l'eau, il est donc possible d'appliquer **codipral DS** directement après arrosage et disparition du film d'eau.

### 4 support lisse non absorbant

- Bien projeter un gobetis de 2 à 3 mm d'épaisseur de **codipral DS** gâché avec une préparation d'un volume d'**ibofon** pour quatre volumes d'eau. Laisser tirer.

## PRÉPARATION DE L'ENDUIT

- 5 Gâcher **codipral DS** avec 5,5 à 6 l d'eau par sac pendant 5 à 10 minutes. Le taux de gâchage et le temps de mélange doivent être constants pour éviter des différences de teinte après séchage.



## Identification

Composition : ciment blanc et chaux grasse, granulats sélectionnés, adjuvants organiques, hydrofuges de masse, pigments minéraux

Densité de la poudre : 1,50

pH de la pâte : 12,5

## Caractéristiques de mise en œuvre

- Temps hors d'eau : de 3 à 8 heures
- Épaisseurs d'application finition talochée-lisse :
  - sur maçonnerie : 12 mm
  - sur béton ou sous enduit : 7 mm

### UNITÉ DE VENTE

sac de 30 kg (palette filmée complète de 40 sacs, soit 1 200 kg).

### FORMAT DE LA PALETTE

107 x 107 cm.

### CONSOMMATION

maçonnerie : 22 à 24 kg/m<sup>2</sup>.

béton ou sous enduit : 12 à 13 kg/m<sup>2</sup>.

### COULEURS

18 teintes.

### OUTILLAGE

pompe à mortier : règle en aluminium, règle crantée, taloche alvéolée (moyenne et petite).  
Pot de projection : compresseur, bétonnière, auge, truelle.

### PRODUITS ASSOCIÉS

**ibofon** : de 0,15 à 0,20 l/m<sup>2</sup> ou 1 l/sac (jerrican de 5 et 15 l).

### RENDEMENT MOYEN

en partie courante, 75 m<sup>2</sup>/3 compagnons servis/jour.

### CONSERVATION

1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité.



# Réalisation de façades neuves

## Enduit monocouche projeté taloché lisse

- Enduit d'imperméabilisation et de décoration des façades
- Finition talochée lisse
- Très faible encrassement de l'enduit
- Adapté à tous types d'ouvrages



### CENTRES RÉGIONAUX

31 COLOMIERS ..... 05 62 74 85 00	67 STRASBOURG..... 03 88 39 65 14
33 MERIGNAC ..... 05 57 92 35 92	68 HABSHEIM ..... 03 89 65 93 10
35 SAINT-JACQUES..... 02 99 35 55 55	77 NEMOURS ..... 01 64 45 54 70
38 HEYRIEUX ..... 04 72 48 19 30	84 SORGUES ..... 04 90 39 37 00
54 LUDRES ..... 03 83 25 85 02	86 DISSAY ..... 05 49 52 41 48
60 AUNEUIL..... 03 44 47 50 50	93 LE BLANC-MESNIL ..... 01 55 81 04 04
	94 BONNEUIL/S/MARNE..... 01 45 13 45 13

Nous garantissons la conformité de nos produits à nos spécifications.  
Les caractéristiques, informations et conseils ci-dessus résultent  
de notre connaissance du matériau présenté.  
Leur éventuelle modification ne saurait nous être opposée.

Centre de renseignements techniques

► N°Indigo 08 2000 3300

0,32 & 110/114



**weber**  
**broutin**

weber et broutin france  
rue de Brie - Servon - B.P. 84 - 77253 Brie-Comte-Robert cedex  
Téléphone : 01 60 62 13 00 - Fax : 01 64 05 47 50  
S.A. au capital de 21 616 875 euros

[www.weber-broutin.fr](http://www.weber-broutin.fr)